

Boletim Técnico

Resina Acrílica Base Água

Descrição

É um produto para interiores e exteriores, proporciona uma película de alta resistência com efeito semibrilho. Possui efeito hidrorrepelente e suas principais características são embelezar e proteger a superfície contra umidade e sujeiras, conferindo alta resistência e durabilidade. De acordo com a Norma ABNT NBR 11702 tipo 4.8.3 e 4.8.5.

Indicação

Indicado para uso em aplicação sobre tintas, texturas, revestimentos, telhas de concreto e fibrocimento, tijolos a vista, concreto aparente, cerâmicas não vitrificadas e cimentícias e diversas outras superfícies. Atenção: ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, ENCERADAS, VITRIFICADAS OU NÃO POROSAS.

Informações Técnicas

Características

- Facilita a limpeza da superfície;
- Não altera a aparência original
- Destaca a beleza da superfície.
- Exterior e Interior
- Hidrorrepelente

Classificação

Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 -tipo 4.8.3 e 4.8.5.

Propriedades físico-

- Cor: Incolor
- Sólidos por Peso: 49% – 58%
- Sólidos por Volumes: 38% – 44%
- Viscosidade: 95 – 105 ku
- Peso Específico: 1,30-1,40 g/cm³
- Ponto de fulgor:> 100°C
- VOC (compostos orgânicos voláteis): 17,76 G/L
- Prazo de Validade: 24 Meses

Composição Química

É composto de resina acrílica estirenada, microbicidas não metálicos, coalescentes, espessantes acrílicos, outros aditivos e água.

Boletim Técnico

Resina Acrílica Base Água

Dados de Aplicação

Diluição	Pronto para uso.
Secagem	Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 3 horas. Final: 12 horas.
Rendimento Acabado	50 a 60m ² por embalagem de 3,6L 200 a 250m ² por embalagem de 15L O rendimento pode variar de acordo com o tipo de condição da superfície a ser pintada bem como cor do produto.
Demãos	1 demão. O rendimento pode variar de acordo com tipo de superfície, espessura e diluição. Dependendo do acabamento desejado pode ser necessário aplicação de mais demãos. Caso sejam necessárias mais de uma demão, recomendamos aguardar 30 minutos entre demãos.
Ferramentas	Rolo de lã  Pincel 

Boletim Técnico

Resina Acrílica Base Água

Preparação da Superfície

- **Para atingir resultado esperado, cuidados prévios devem ser rigorosamente observados. A superfície deve está firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, sem gordura, graxa, sabão e mofo. Conforme norma ABNT NBR 13245, antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:**

Reboco ou concreto novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, em seguida lixar e eliminar o pó e aplicar o Selador Acrílico Pigmentado Fortex.

Reboco fraco (baixa coesão) ou altamente absorvente (Fibrocimento): Aguardar secagem de cura (30 dias no mínimo). Aplicar uma demão de fundo Preparador de Paredes Fortex, conforme recomendações da embalagem.

Imperfeições rasas: Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Fortex, conforme recomendações da embalagem e corrigir com Massa Acrílica Fortex em superfícies exteriores ou interiores ou Massa Corrida Fortex em superfícies interiores.

Imperfeições Profundas: Corrigir com reboco e aguardar cura (30 dias no mínimo).

Imperfeições acentuadas na superfície: Lixar e eliminar o pó e corrigir com Massa Acrílica Fortex em superfícies exteriores ou interiores ou Massa Corrida Fortex em superfícies interiores. Superfícies caídas e Superfícies com partículas soltas ou mal aderidas: Raspar ou escovar a superfície eliminando as partes soltas. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Fortex, conforme recomendações da embalagem.

Superfícies com gordura ou graxa: Lavar com uma solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem.

Partes mofadas: Lavar com uma solução de água e água sanitária, em partes iguais. Esperar 2 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem.

Recomendações

Abra a embalagem e misture bem o produto com uma ferramenta limpa. Quer uma dica?

Misture apenas a quantidade de produto que você vai usar na hora da pintura. Evite aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Validade conforme etiqueta. Após aberto utilizar o produto em até 90 dias, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Para garantir um melhor performance utilizar os produtos auxiliares FORTEX. **Não recomendamos a diluição com outros produtos.**